

BRUKSANVISNING MIKROSEMENT

CEMENTO

Gratulerer med ditt kjøp av førsteklasses mikrosegment fra Cemento.no. Ved å følge disse stegene vil sjansene være gode for å få et godt og ønskelig uttrykk på den ferdiglagte mikrosegmenten.

Du har mottatt følgende:

- Primer
- MicroDur Base
- Microne Medio
- Lakk - Aquamax Dur (2 komponenter som blandes i forhold 5:1)

Tips: Puss mikrosegmenten før den herder; Det er vesentlig enklere å pusse mikrosegmenten samme dag som man legger den, men ikke puss før den har tørket.

Tips til verktøy for Microne:
Kjøp [Gumminal fra Biltema](#)



Bruk av sandpapir
Til basen: P40
Til Microne: P80 - P120

TRINN FOR TRINN

CEMENTO

01

Hvis du skal legge mikrosement over fliser så bør du sparkle ut fugene før du begynner med mikrosementen. Det beste og enkleste er å bruke en sementbasert fliselim til dette.

02

Primer - rulles på med vanlig malerrulle - la tørke i 1-2 timer (Den tåler å la stå i opp til 48 timer).

03

Første lag Base: Blandes med vann, ca 2-2,5 dl per kg. (Tørketid: 3-6 timer).

04

Andre lag Base (tørketid: 2-4 timer).

05

Pussing! Viktig at overflaten nå er helt slett, uten humper etc (P40 sandpapir).

06

Første lag med Microne (tørketid: ca 1 time).

07

Lett puss.

08

Andre og siste lag med Microne (tørketid < 1 time).

09

Pussing (P80 sandpapir).

10

Lakk - tidligst 6-8 timer etter at siste lag med Microne (ett strøk er tilstrekkelig, men har du nok kan du legge et ekstra strøk). Pass på å dekke hele overflaten, gjerne med litt trykk på rullen før du ruller lett over området for å jevne ut eventuelle rullemerker.

Ønsker du å se gjør det selv-video, [trykk her](#)

Husk: Vi er med deg hele veien!

Skulle du sitte fast, eller skulle hatt spørsmål om hvordan du skal få det beste sluttresultatet, er det bare å ta kontakt med oss.

Vi har som mål å være kompromissløse på god service!

Vi besvarer henvendelser 7 dager i uken mellom 09.00 - 21.00

KONTAKT

Tlf/SMS: [470 92 000](tel:47092000)

Epost: lasse@cemento.no

www.cemento.no

**LYKKE
TIL**

Hilsen Lasse ved
Cemento AS



CEMENTO